



**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
МНС УКРАЇНИ В ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ**

Атестат акредитації № РЛ 1177/08 від 24 квітня 2008р.
Ліцензія ДДПБ МНС України серія АВ №365495 від 16.11.2007р

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДВЛ ГУ МНС України
в Львівській області
майор служби цивільного захисту


В.Д.ПОБЕРЕЙКО
"24" квітня 2011 року

ПРОТОКОЛ №42/8-2011

**ВИПРОБУВАНЬ З ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ ГОРЮЧОСТІ
У ВІДПОВІДНОСТІ З ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94)**

м. Львів

Дослідно-випробувальна лабораторія
ГУ МНС України в Львівській області
№ протоколу: 42 від 24.04.11
Всього 5 арк 1
Підпис 

Таблиця №3. Результати випробувань зразків

№ випробування	№ зразків для випробувань	Початкова температура в установі $T_{пр}$, °C	Максимальна температура димових газів T , °C	Середнє арифметичне значення температури димових газів $T_{ар}$, °C	Довжина пошкодження зразків L_p , мм	Середнє арифметичне значення пошкодження зразків за довжиною $\Delta L_{ар}$, мм	Ступень пошкодження зразків за довжиною S_L , %	Маса зразків до випробувань, m_1 , г	Маса зразків після випробувань m_2 , г	Середнє арифметичне значення пошкодження зразків за масою $\Delta m_{ар}$, г	Ступень пошкодження зразків за масою S_m , %	Тривалість самостійного горіння зразків t , с
1	1	20	227	226	820	822	82	1180	621	557	47	22
	2	20	220		821			1182	627			
	3	20	226		822			1187	623			
	4	20	229		826			1180	631			
2	5	21	224	223	830	831	83	1175	625	549	47	25
	6	21	225		834			1179	629			
	7	21	220		829			1172	620			
	8	21	223		831			1177	635			
3	9	23	221	224	830	832	83	1179	633	550	47	24
	10	23	226		834			1176	627			
	11	23	224		832			1184	629			
	12	23	226		833			1182	631			
Середні арифметичні значення для трьох випробувань				224			83			47	24	

ВИСНОВОК: Згідно з 5.3 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) зразок матеріалу: теплоізоляційний з натурального волокна (льону) марки «Жива Ізол», виробництва ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ФЛЕКС КОМПАНІ», відносяться до групи горючості Г2 (помірної горючості).

ПРИМІТКИ:

1. Протокол стосується тільки матеріалу теплоізоляційний з натурального волокна (льону), що надані ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ФЛЕКС КОМПАНІ»
2. Забороняється повне чи часткове передрукування та копіювання протоколу №42 /8-2011 без дозволу ДВЛ ГУ МНС України в Львівській області.
3. Всього листів 5.

Начальник сектора випробувань
ДВЛ ГУ МНСУ в Львівській області



М.В.Добровольський

Дослідницько-випробувальне лабораторне
ГУ МНС України в Львівській області

№ документа 42 від 24.04.11

Всього 5 арк 5

Підпис 